

MŰSZAKI ADATLAP

PROMIX LÁBAZATI ALAPVAKOLAT



Termék meghatározása:	Új- és régi építésű lakóépületek, középületek, ipari- és mezőgazdasági létesítmények erős mechanikai igénybevételnek- vagy csapóesőnek kitett falazatainak vakolására alkalmas gyárilag előkevert szárazhabarcs.
Anyagösszetétel:	Kvarchomok, cement, mészhidrát és tulajdonságjavító adalékok.
Alkalmazási terület:	Alkalmazható nedvesség elleni szigetelést nélkülöző, de stabil épületszerkezeteken is; külső- és belső térben egyaránt. Nagy nedvszívó képességgel rendelkező falazó elemek vakolása esetén a gyártó előírásai az irányadók. Felhordást követően saját anyagában simítható, kötése után fagyálló. Leggyakoribb felhasználási terület: épületek lábazati zónája; fürdőszobák, tusolók, jelentős vízterhelésnek kitett helyiségek kent szigetelése- és csempeburkolata alatti alapvakolata.
Műszaki adatok:	• Tapadószilárdság: min. 0,2 MPa • Nyomószilárdság: min. 5,0 MPa • Hajlítószilárdság: min. 2,0 MPa • Maximális szemcsenagyság: 2 mm • Páradiffúziós ellenállási érték (μ): kb. 15 • Keverővíz mennyisége: kb. 5,5 liter/zsák
Anyagszükséglet:	A falazat minőségétől függően 16kg /m ² /cm
Csomagolás:	25 kg-os papírzsákban
Tárolás:	A cementtel megegyező körülmények között száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban: 1 évig.
Követelmények az alapfelülettel szemben:	A vakolandó felület legyen szilárd, tiszta, száraz, zsugorodásmentes, egyenletes és nem túl nedvszívó. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtti napokban ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell tölteni a nagyobb repedéseket, falhornyokat. Síma felületű vasbeton felszínét Kvarc-Kontakt tapadóhíddal kell előkezelni. Erre- és vegyes szerkezetű falazatokra az egyenletes nedvszívó képesség- és a megfelelő tapadóerő biztosítása érdekében a vakolás előtt szabványos cementes gúzoló réteget kell felhordani.
Felhasználási útmutató:	A szárazhabarcsot tiszta víz adagolásával 3-4 percig a kívánt konzisztenciára kell keverni (kézi erővel, keverőszárral ellátott géppel, betonkeverőben, vagy horizontális keverő berendezéssel), és a megszikkadt gúzolt felületre felhordani. Az átlagos rétegvastagság beltérben 15–20 mm; homlokzaton 20 mm legyen. Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet felvinni.

Ez esetben az első réteg felületét vakolatfésűvel kell érdesíteni a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Széles falhornyok felett- és eltérő tulajdonságú szerkezeti anyagok találkozásánál az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegszövet háló alkalmazását javasoljuk. A felületet a kívánt módon kell besimítani, vagy érdesíteni a fedőréteg igényétől függően: a vakolat felszíne burkolható, festhető, lábazati diszítővakolattal bevonható.

Fontos tudnivalók:

A bekevert vakolatot 2 órán belül fel kell használni. Meleg, szeles időben vízpermettel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. Fedővakolatot, hézagmentes burkolatot, festéket csak az alapvakolat teljes száradása után lehet felhordani. A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 és +25 °C között

Biztonsági előírások:

Lásd biztonságtechnikai adatlap