

MŰSZAKI ADATLAP

DECOMIX

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	Egységcsomagok formájában forgalmazott 2-komponensű, helyszínen összekeverhető, külső- és belső térben is használható színes lábazati vakolat, amely 16 alapszín tetszőleges arányú keverékéből állítható elő.
Anyagösszetétel:	„A” komponens: színes márványőrlemény; „B” komponens: műanyag diszperziós kötőanyag és speciális adalékok
Alkalmazási terület:	Lakó- és középületek külső- és belső falazata, lábazata, oszlopok, portálok fedőrétegeként felhordható gyárilag előállított, helyszínen készre keverhető diszító vakolat. Függőleges beton felületre, műkőre, cement-bázisú kézi- és gépi alapvakolatokra, valamint polisztirol táblás hőszigetelő rendszerekre egyaránt felhordható. Külső térben vízszintes- és járófelületek bevonására nem javasolt. A lábazatot, támfalat, szükség esetén lábazati alapvakolattal kell előzetesen levakolni.
Műszaki adatok:	<ul style="list-style-type: none">• Tapadószilárdság: $\geq 1,3$ MPa• Páradiffúziós ellenállási érték (μ): kb. 30• Maximális szemcse nagyság: 1,8 mm
Anyagszükséglet:	<ul style="list-style-type: none">• Kész keverék: kb. 5 kg/m² (sima alapfelületen)• Kvarc Univerzális alapozó, vagy• Kvarc Színes alapozó: kb. 0,2 kg/m²
Csomagolás:	Őrlemény: 4 x 2,75 kg-os műanyag zacskóban; kötőanyag: 4,0 kg / 15kg-os műanyag vödörben
Tárolás:	Fagytól- és magas hőmérséklettől védett, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban: 1 évig.
Követelmények az alapfelülettel szemben:	A fogadófelületként szolgáló alaphoz szilárdnak, tisztának, zsugorodásmentesnek, és homogénnek kell lennie. Felszivárgó nedvesség ellen a falakat szigeteléssel kell ellátni. A felületet a munka megkezdése előtt alapozóval kell előkezelni a kellő tapadás érdekében: Kvarc Színes alapozóval , vagy Univerzális alapozóval kell átkenni a megkötött- és kiszáradt alapvakolatot-, betont, vagy ragasztótapaszt.
Felhasználási útmutató:	<p>A komponenseket egységcsomagonként vödörben gondosan össze kell keverni. A DECO-MIX diszító vakolatot célszerű egybefüggő falfelületenként megfelelő méretű tiszta edényben átkeverni (keverőszárral ellátott alacsony fordulatszámú keverőgéppel).</p> <p>A DECO-MIX diszító vakolat felhordása rozsdamentes, tiszta glettvassal történik az alapozó megszáradt állapotában.</p> <p>A felhordási rétegvastagság a benne lévő legnagyobb szemcse nagyság 1,5-szerese legyen! A felhordást- és eldolgozást folyamatosan kell végezni, az egyes munkaszakaszokat még nedvesen kell összedolgozni. Különböző színű vakolatok egymás melletti alkalmazása esetén az egyes zónák között 24 óra száradási időt kell tartani. A szerszámokat használat után azonnal el kell mosni.</p>

Fontos tudnivalók:

A bekevert DECO-MIX diszító vakolatot 2 órán belül fel kell használni. A vakolat-hoz semmilyen adalékanyagot nem szabad hozzákeverni. Tűző napsütésben, esőben, tartósan párás-ködös időben, nagy szélben felhordani nem szabad. A vakolatot 3 napon belül nem érheti fagy, eső és erős napsugárzás. Meleg, napos időben árnyékolással óvjuk a vakolatot a gyors kiszáradástól! Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a szilárduláshoz szükséges időszakot.

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alapanyag természeténél fogva különböző időpontban forgalomba került termékek színe kismérvű eltérést mutathat. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 és +25 °C között (levegő, felület és anyag egyaránt).

Biztonsági előírások:

Lásd biztonságtechnikai adatlap.

Figyelmeztetés:

A gyártó a vakolat alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket- és gyakorlatot feltételez.