

MŰSZAKI ADATLAP

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	Felhasználásra kész, gyárilag előkevert diszperziós bázisú nedvszívás-kiegyenlítő alapozó
Anyagösszetétel:	Műanyag diszperzió vizes oldata
Alkalmazási terület:	Alkalmazható új- és régi építésű lakó- és középületekben, ipari- és mezőgazdasági létesítményekben nedvszívó felületeken általános építőipari alapozóként: sívóképes betonok és vakolatok alapozásához; simító- és homlokzati színező vakolatok, vékony- és nedves vakolatok, lábazati díszítő vakolat készítése előtt. Hőszigetelő rendszerek fedővakolatai alá, a tapadási tulajdonságok javítására, a nedvszívó képesség csökkentésére. Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg- és kontakt-esztrich készítése előtt, hidegburkolatok ragasztását megelőzően. Glettelés, festés, tapétázás előtt kellősítő réteggént. Könnyen feldolgozható, gyorsan száradó, oldószermentes termék.
Műszaki adatok:	Tapadás: $1,3 \pm 0,5 \text{ N/mm}^2$ Vízgőz áteresztő képesség, V: $>350 \text{ g/m}^2/\text{nap}$ Légrétegvastagság egyenérték, sd : 0,06 m
Anyagszükséglet:	A felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően kb. 0,1 – 0,2 liter/m ²
Csomagolás:	1literes flakonban, 5- és 10 literes műanyag kannában
Tárolás:	Hűvös, fagymentes raktárban eredeti, zárt csomagolásban tárolva +5 és 25 °C között 12 hónapig használható fel. FAGYVESZÉLYES , közvetlen napsugárzástól óvni kell!
Követelmények az alapfelülettel szemben:	Az alapnak szilárdnak, festékektől, szerves anyagtól, portól- és zsírtól, olajszármazékoktól mentesnek kell lennie. Az alapozót átkeverés után, hígítás nélkül kell használni (gipszfelületekre, homlokzati fedővakolatok- és lábazati díszítő vakolat alá), ecsettel vagy teddy-hengerrel felhordva.
Felhasználási útmutató:	Önterülő aljzatkiegyenlítő készítése előtti alapozáshoz tiszta vízzel kétszeres térfogatra hígítható. Erősen nedvszívó felületek alapozását részleges száradását követően javasoljuk megismételni. A felhasználást +5 °C feletti hőmérsékleten kell végezni. Az alapozó részleges, matt-nedves száradása után kezdhető a vakolás, burkolás. Az aljzatkiegyenlítő habarcs alkalmazásához a megszáradt alapozás biztosít jobb területet. A munkaeszközök a használatuk után az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Fontos tudnivalók:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 és +25 °C között (felület- és anyag egyaránt).

Biztonsági előírások:

Lásd a biztonságtechnikai adatlapot.

Figyelmeztetés:

A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.